AGUASOL

Líquido para el sellado y protección del hormigón impreso

Descripción

AGUASOL es una dispersión copolímera acrílica en base agua, especialmente desarrollada para el sellado y protección del pavimento impreso. Forma parte del sistema COLORCEM IMPRESO.

Campo de aplicación

- Sellado y protección del pavimento impreso de exterior e interior.
- Conservación y mantenimiento de cualquier suelo de hormigón tras el paso del tiempo.
- Indicado para suelos de hormigón impreso y recubrimientos de tejas y baldosas exteriores en relieve no pulido.

Consumo

El consumo del **AGUASOL** es aproximadamente 5 m^2/litro.

Propiedades

- Producto en base agua .
- Evita la aparición de eflorescencias .
- Acabado satinado, ligeramente brillante.
- Resistencia a los álcalis.
- Baja tendencia al amarilleamiento.
- Mantiene la textura original del pavimento.
- Disminuye la retracción y aparición de fisuras.
- Sella y protege el hormigón.

Presentación

AGUASOL se presenta en envases de 25 litros.

Condiciones de almacenamiento

AGUASOL debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. Tiempo de utilización: 6 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Precauciones especiales

- Temperatura de trabajo: Entre +10 ˚C y +30 ˚C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos, sol directo o gran humedad relativa.
- Para tráfico rodado y aparcamientos recomendamos usar un líquido base disolvente tipo MS83 Metacrilato, mucho más resistente, pues los neumáticos calientes podrían llegar a reblandecer e incluso arrancar la película de **AGUASOL**.
- En tiempo caluroso no aplicar cuando la superficie haya recibido sol directo.
- Agitar el producto en el envase antes de ser destapado
- No aplicar en capa muy gruesa ni dejar charcos.
- Cuando se aplique con pulverizadora es fundamental pasar posteriormente un cepillo para quitar los charcos y ayudar a la penetración y anclaje del producto en el Colorcem Impreso.
- No usar sales para el deshielo que podrían atacar al sellado y hormigón.
- Almacenar el producto en el envase original bien cerrado. Protegerlo de las heladas y evitar exponerlos a temperaturas superiores a 30˚C.

MORTEROS MORTEROS HENARES, S.L. POL. IND. AZQUE. C/ PERÚ, NAVE 35-B. 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).TFNO: 918.252.220 . Mail: info@morteroshenares.com. www.morteroshenares.com

Modo de Empleo

Pavimentos impresos nuevos: A las 72 horas como mínimo de la ejecución del pavimento, eliminar cualquier resto de DESMOLDEANTE P (como mucho debe quedar un 3%), o cualquier material que pueda dificultar la adherencia de **AGUASOL** mediante barrido y a continuación con agua y un jabón suave frotando con un cepillo suave y después aclarar con agua limpia a baja presión. No emplear agua a mucha presión que podría erosionar la capa de rodadura. Esperar a que el hormigón esté seco (unas 24 horas) y aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo de manera uniforme y evitando la formación de charcos por exceso de producto.
Cuando se aplique con pulverizadora es fundamental pasar posteriormente un rodillo o un cepillo para quitar los excesos y ayudar a la penetración y anclaje del **AGUASOL** en el Colorcem Impreso. Para un perfecto acabado se recomiendan dos pasadas esperando al menos 48 horas entre ambas.

Superficies antiguas/mantenimiento: Eliminar cualquier resto de polvo, grasa, laca de curado o cualquier material que pueda dificultar la adherencia de por medios mecánicos (lijado, cepillo de púas) y agua o con un quitarresinas. Esperar a que la superficie esté seca y aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo de manera uniforme y evitando la formación de charcos por exceso de producto. Si se usa pulverizadora, pasar posteriormente un rodillo o un cepillo para quitar los excesos y ayudar a la penetración del **AGUASOL**.

Dependiendo del uso y del clima al que esté sometido el pavimento, se recomienda volver a aplicar una nueva mano de AGUASOL cada 2-3 años para un buen mantenimiento.

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Aspecto de la película	Satinado
Contenido en Sólidos (%)	22 ± 0,5%
Secado al tacto	1-2 horas. Secado total en 24 horas.
Rendimiento (m^2/l)	5
Inflamabilidad	Ninguna
Temperatura de trabajo	10-30 ˚C

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. **Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto**.

MORTEROS HENARES, S.L. POL. IND. AZQUE. C/ PERÚ, NAVE 35-B. 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).TFNO: 918.252.220 . Mail: info@morteroshenares.com. www.morteroshenares.com