



DESMOLDEANTE P

Desmoldeante en polvo antiadherente entre moldes y hormigón impreso o texturado

Descripción

DESMOLDEANTE P es un producto en polvo formado por agentes antiadherentes coloreados con pigmentos inorgánicos de gran pureza y estabilidad que se usan para evitar la adherencia de los MOLDES COLORCEM cuando se imprimen, con diferentes texturas, los pavimentos de hormigón con COLORCEM IMPRESO.

Es un producto pigmentado especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el COLORCEM 1CM como en paramentos verticales cuando utilizamos COLORCEM VERTICAL. Está exento de disolventes.

Campo de aplicación

- ↳ Pavimentos de hormigón impreso. .
- ↳ Pavimentos de mortero de recreado impreso.
- ↳ Revestimientos verticales, impresos o texturados.

Condiciones de almacenamiento

COLORCEM DESMOLDEANTE P debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Presentación

DESMOLDEANTE P se presenta en sacos de 10 kg con lámina de polietileno contra la humedad. Palets de 500 Kg (50 sacos).

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo Coloreado
Color	Solicite la carta de colores al departamento comercial.
Densidad aparente (g/cm ³)	~0,55

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

Propiedades

- ↳ Producto a base de agentes antiadherentes .
- ↳ Desmoldeo muy bueno de cualquier tipo de polímero.
- ↳ Muy buena adherencia al molde .
- ↳ Gran rendimiento y cubrición .
- ↳ Varios colores.

Modo de Empleo

Una vez que se ha extendido el hormigón y se ha aplicado la capa de rodadura coloreada, es decir el Colorcem Impreso, se procede a aplicar el **DESMOLDEANTE P** con el fin de que los MOLDES COLORCEM no se adhieran al hormigón y dificulten la consecución de los acabados estéticos. Una vez que han transcurrido cuatro días de la finalización de los trabajos se procede a eliminar la capa de **DESMOLDEANTE P** hasta que no quede más de un 3% aprox. Lo habitual es barrerlo primero y luego lavar con agua a presión, si bien es recomendable tras el barrido lavarlo con agua con jabón suave y un cepillo (con cuidado de no dañar el mortero) y acabar lavando con agua (simplemente de manguera o con un poco de presión).

Consumo

Entre 100 y 200 g/m².

Precauciones especiales

- ↳ Tener cuidado de no dañar el mortero durante la eliminación del **DESMOLDEANTE P** debido al empleo de demasiada presión de agua o de un cepillado demasiado intenso.
- ↳ Eliminar todo el **DESMOLDEANTE P** (mínimo un 97%) para garantizar la correcta adherencia del líquido de sellado (AGUASOL, MS90,...) que se aplique después con el mortero ya seco.
- ↳ Aplicar entre 5 y 28°C y sin viento.