



HC6 ENDURECEDOR EXTRA LITHIUM

Endurecedor para hormigón—extra lithium

Descripción

El **HC6 ENDURECEDOR EXTRA LITHIUM** es un endurecedor líquido a base de agua, sales alcalinas, sales de litio y alcoholes, para superficies de hormigón, mortero y en general para cualquier material con un contenido significativo de carbonato cálcico. Penetra a través de los microporos de la superficie, compactando, endureciendo y aumentando el grado de impermeabilidad del material desde su interior, facilitando así el posterior pulido e impermeabilización definitiva superficial.



Presentación

Garrafas de 5 litros.

Campo de aplicación

- ↪ Endurecido y compactación interna de las superficies de hormigón, para mejorar la impermeabilidad del mismo y facilitar el proceso de pulido, mejorando los resultados finales del mismo.

Consumo

De 10 a 15 m² por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Condiciones de almacenamiento

12 meses en su envase cerrado y al abrigo de la intemperie.

Datos técnicos

Aspecto	Líquido transparente
Contenido en sólidos	20% ± 1%
pH	11

Precauciones especiales

- ↪ Trabajo en zonas donde se almacenan alimentos o bebidas: El producto no debe estar expuesto directamente ni mezclarse con los alimentos o bebidas. Una vez aplicado el producto y hecha la reacción química correspondiente el resultado es completamente inerte.
- ↪ Indicaciones de peligro: El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) N°1272/2008.
- ↪ En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente
- ↪ Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente original.

Modo de Empleo

Aplicar el producto antes de pasar el último grano de pulido. Extender el HC6 mediante un dispersor de líquidos hasta que el pavimento quede saturado; dejar secar unas horas y retirar los residuos, acabando el pulido con el restante grano de diamante resina.

El producto se puede aplicar también en cualquier momento para endurecer el hormigón, aún cuando no se estén realizando labores de pulido.

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. **Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.**