GRUPO MORTEROS HENARES

MH AGUASOL CUREX

Ficha Técnica Septiembre 2026

Líquido para el sellado y protección del hormigón impreso en zonas de interior y exterior

Descripción

MH AGUASOL CUREX es una dispersión de polímeros en base acuosa formulado para proporcionar protección y sellado en pavimentos impresos coloreados. Gracias a su pequeño tamaño de partícula se consigue un gran anclaje, resistencia al frote húmedo y durabilidad.

- Producto en base agua
- Acabado satinado, ligeramente brillante
- Resistencia a los álcalis.
- Mantiene la textura original del pavimento.
- Disminuye la aparición de fisuras
- Sella y protege el hormigón

Campos de aplicación

-Pavimentos de hormigón Impreso
•Recrecidos de mortero con porosidad no nula.
•Materiales pétreos y prefabricados de hormigón como adoquín, losetas, etc..

Composición

MH AGUASOL CUREX se presenta en envases de 25 litros

Consumo

El rendimiento del MH AGUASOL CUREX es de 5 m²/l, aproximadamente 125 m² por envase de 25 litros.

Datos técnicos

Aspecto: Líquido con baja viscosidad	**Acabado de la película:** Satinado, ligeramente brillante según poridad soporte y/o rendimiento.
Color: Blanco	**Sólidos en Volumen (%)**: 22 ± 2
Secado al tacto: 1-2 horas.	**Rendimiento (m²/l)**: 5
Temperatura de aplicación: 5-30 °C	**Densidad (g/l):** 1,01 ± 0,015
Medidas de Seguridad y Salud: Consultar Ficha de Seguridad	

MH AGUASOL CUREX

Precauciones

Temperatura de trabajo: Entre +10° C y +30° C.	En tiempo caluroso no aplicar cuando la superficie haya recibido sol directo.	No aplicarlo en capa muy gruesa ni dejar charcos.
Para tráfico rodado y aparcamientos recomendamos usar un líquido base disolvente tipo MS83 METACRILATO, mucho más resistente, ya que los neumáticos calientes podrán llegar a reblandecer e incluso arrancar la película de MH AGUASOL CUREX.	Cuando se aplique con pulverizadora es fundamental pasar posteriormente un cepillo para quitar los charcos y ayudar a la penetración y anclaje del producto en el COLORCEM IMPRESO.	Almacenar el producto en el envase original bien cerrado. Protegerlo de las heladas y evitar exponerlos a temperaturas superiores a 30° C.
Agitar el producto en el envase antes de ser destapado.	No usar sales de deshielo que podrían atacar al sellado y hormigón.	No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos, sol directo o alta humedad relativa.

Modo de empleo

Pavimentos impresos nuevos: A las 72 horas como mínimo de la ejecución del pavimento, eliminar cualquier resto de DESMOLDEANTE P (como mucho debe quedar un 3 %) o cualquier material que pueda dificultar la adherencia de MH AGUASOL CUREX mediante barrido, a continuación, cepillar con una mezcla de agua y jabón suave, para después aclarar con agua limpia a baja presión. No emplear agua a mucha presión que podrá erosionar la capa de rodadura. Esperar a que el hormigón está seco (unas 24 horas) y aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo de manera uniforme y evitando la formación de charcos por exceso de producto. Cuando se aplique con pulverizadora es fundamental pasar posteriormente un rodillo o un cepillo para quitar los excesos y ayudar a la penetración y anclaje del MH AGUASOL CUREX en el COLORCEM IMPRESO. Para un perfecto acabado se recomiendan dos pasadas esperando al menos 48 horas entre ambas.

Superficies antiguas y/o mantenimiento: Eliminar cualquier resto de polvo, grasa, laca de curado o cualquier material que pueda dificultar la adherencia de MH AGUASOL CUREX por medios mecánicos (lijado, cepillo de púas) y agua o con un quitarresinas. Esperar a que la superficie esté seca y aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo de manera uniforme y evitando la formación de charcos por exceso de producto. Si se usa pulverizadora, pasar posteriormente un rodillo o un cepillo para quitar los excesos y ayudar a la penetración del MH AGUASOL CUREX. Dependiendo del uso y del clima al que esté sometido el pavimento, se recomienda volver a aplicar una nueva mano de MH AGUASOL CUREX cada 2-3 años para un buen mantenimiento.

Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.
Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

SISTEMAS DE CALIDAD CERTIFICADO
Morteros Henares establece como como uno de los principios básico de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

www.morteroshenares.com
informacionmh@morteroshenares.com | Tel: 91 825 22 20