



Mortero de alta resistencia para pavimentos industriales: almacenes, pistas deportivas, aparcamientos...

Descripción

RODADUR es un mortero para capas de rodadura de pavimentos, a base de cemento Portland, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos y aditivos de gran pureza, que se aplica sobre el hormigón fresco formando una capa de rodadura monolítica al mismo, de alta resistencia a la abrasión.

Campo de aplicación

- Suelos de almacenes.
- Industria ligera y pesada.
- Pistas deportivas.
- Estaciones de servicio.
- Áreas de aparcamiento.
- Zonas exteriores recreativas.

Presentación

RODADUR se presenta en sacos de 25 kg con lámina de polietileno contra la humedad. Palets de 1.000 kg (40 sacos).

Consumo

RODADUR tiene un consumo entre 3 y 5 kg / m² (tráfico ligero-medio) o entre 5 y 8 kg / m² (tráfico medio-pesado).

Almacenamiento

RODADUR debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



Constituye una capa de rodadura y protege el hormigón.



Gran resistencia mecánica y al desgaste.



Fácil aplicación por espolvoreado sobre hormigón fresco.



Cuarzo de gran pureza y dureza.



Disponible en diversos colores.

Modo de empleo, aplicación

Aplicación: espolvorear manualmente RODADUR a razón de 3-5 kg / m² para tráfico ligero-medio o 5-8 kg / m² para tráfico medio-pesado sobre el hormigón fresco cubriéndolo completamente. (Puede ser espolvoreado tanto por medios mecánicos como manuales teniendo en cuenta que el hormigón no debe estar fraguado ni con exceso de aire/ agua.)

Fratasar la superficie con una máquina de la gama **BARIKELL** de manera que el RODADUR se embuta perfectamente integrándose en el hormigón y consiguiendo un acabado liso. Aplicar un **líquido de curado tipo DP-80**.

Datos técnicos


CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Color	Colores estándar: gris, rojo y verde. Para otros colores consultar al departamento comercial.
Resistencia a la compresión a 28 días	EN-13892-2 60 N / mm ²
Resistencia a flexión a 28 días	EN-13892-2 7 N / mm ²
Resistencia al desgaste Böhme a 28 días	EN-13892-3 A9 (Máx. 9cm ³ / 50 cm ²)

Responsabilidad

Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto. Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

Calidad

RODADUR se fabrica con materias primas que son sometidas a ensayos en nuestros laboratorios para comprobar su calidad y regularidad de características.



El producto acabado es sometido a ensayos de calidad de acuerdo con procedimientos internos, cumpliendo las especificaciones de la **Norma EN 13813:2014**

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares estable como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.



Morteros Henares S.L.U.
Polígono Industrial Azque
C/ Perú, NAVE 35B
28.806 Alcalá de Henares (Madrid).

16
Nº 0025

EN 13813:2014

Rodadur

Mortero para recrecidos y acabados de suelos

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego.	A1fl
Emisión de sustancias corrosivas.	CT
Resistencia a compresión.	C60
Resistencia a flexión.	F7
Resistencia al desgaste-Böhme.	A9

