



VELADURA MINERAL AL SILICATO CONCENTRADO COLOREADO

MH DISOL

Ficha Técnica Julio 2026

Veladura mineral en base acuosa, diseñada para su uso tanto en interior como en exterior, destinada a colorear morteros de tematización y cualquier mortero tradicional de base mineral.

Descripción

MH Disol es un silicato de potasio concentrado diseñado para colorear superficies minerales. Penetra e integra el color en el propio sustrato, sin crear una película superficial, proporcionando un acabado natural y altamente transpirable. Producto listo para su uso. No debe diluirse ni mezclarse con ningún otro componente.



Proporciona protección a los morteros formando parte del sustrato mineral y consolidando la base.



Producto en base agua.



Apto para interior y exterior.



Altamente transpirable.

Campo de aplicación

Proporciona una veladura mineral para superficies no pulidas como morteros, microcemento, hormigón y tematizaciones, dejando una superficie natural sin capa superficial.

Presentación

Envases de 1 L, 5 L

Consumo

Entre 2 y 6 m²/L

Almacenamiento

Hasta 1 año en envase cerrado, en un lugar fresco, a partir de 5 °C.

Modo de empleo

- La superficie debe estar limpia, seca, firme y perfectamente consolidada antes de la aplicación. Proteja todas las superficies que no vayan a tratarse, especialmente cristales, madera, metales y zonas lacadas. En caso de salpicaduras, limpie inmediatamente con agua.
- Aplique el producto sin diluir, mediante brocha o rodillo, a una temperatura ambiente comprendida entre 10 y 35°C. Se recomienda realizar una prueba previa de color en una zona poco visible antes de la aplicación definitiva. Para obtener un acabado uniforme, aplique el producto de forma regular, evitando acumulaciones.
- Deje secar entre manos de 12 a 24 horas, en función de la temperatura y la humedad ambiental. Una vez completamente seco, puede aplicarse MH Disol Hidrofugante para incrementar la protección de la superficie mineral, manteniendo su transpirabilidad y ayudando a prevenir la aparición de eflorescencias.
- Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su utilización. Para cualquier consulta sobre la preparación del soporte o el sistema de protección más adecuado, nuestro departamento técnico pone a su disposición una amplia gama de productos complementarios, como puentes de unión, mallas de fibra de vidrio, consolidantes, hidrofugantes y herramientas para tematización. Consultar con nuestro departamento técnico.



VELADURA MINERAL AL SILICATO CONCENTRADO COLOREADO

MH DISOL

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Emulsión de silicato de potasio concentrado	Repintado: entre 2 y 4 horas
Colores: Roble claro, nogal clásico, Ébano	Densidad: 1,00 ± 0,05 kg/L
Rendimiento: entre 2 y 6 m ² /L	Sólidos en peso: 13 ± 2 %
Secado al tacto: entre 2 y 4 horas.	Sólidos en volumen: 7 ± 1 %

Precauciones

Indicaciones de peligro: El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos.

*Disponible ficha de seguridad.



Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.